

Dato: 07.02.2020

EN ISO 24373	S Cu 6328 CuAl9Ni5Fe3M	AH 4566 WIG
2.0923		

TIG-tråd til wolfram inertgassvejsning af støbejern, Cu- og Al-baserede legeringer, samt til specielle anvendelser.

Typisk sammensætning:

C	Si	Mn	Ni	Fe	Cu	Al
	≤0,1	1,8	5	3	Balance	9

Funktioner:

Uden varmebehandling.

Trækstyrke Rm:	690 (MPa)
Flydespænding Rp0.2	- (MPa)
Forlængelse (L=5d)	16 (%)
Hårdhed	150 (HB)

Dimensioner:

1,6 x 1000 mm
2,0 x 1000 mm
2,4 x 1000 mm