

AH 803MAG

Trådelektrode til svejsning af rustfrit stål

Standarder:

EN ISO 14343-A: G 29 9

Mat. Nr.: 1.4337

Composition, typical analysis [wt.-%]:

C	Mn	Si	Cr	Ni	Mo	Fe
0,15	1,6	0,5	29	9	-	Balance

Tekniske data:

(Uden varmebehandling)

Flydespænding $R_{P0.2}$
[MPa]
500

Trækstyrke R_m
[MPa]
750

Forlængelse i %
20

KV (ISO-V) (J)
Beskyttelsgas (EN ISO 14175)

25
M13

Levering:

Svejseelektrode:

Ø (mm)
1,0
1,2
1,6

Forbehold:

Der tages forbehold for evt. fejl i informationsmaterialet.