

AH 803WIG

Svejsestænger til wolfram inertgassvejsning af rustfrit stål

Standarder:

EN ISO 14343-A: W 29 9

Mat. Nr.: 1.4337

Composition, typical analysis [wt.-%]:

C	Mn	Si	Cr	Ni	Mo	Fe
0,15	1,6	0,5	29	9	-	Balance

Tekniske data:

(Uden varmebehandling)

Flydespænding R _{P0,2} [MPa]	Trækstyrke R _m [MPa]	Forlængelse i %
500	750	20
KV (ISO-V) (J)	25	
Beskyttelsgas (EN ISO 14175)	l1	

Levering:

Svejseelektrode:

Ø (mm)	Længde (mm)
1,0	1000
1,6	1000
2,0	1000
2,4	1000

Forbehold:

Der tages forbehold for evt. fejl i informationsmaterialet.