

AH 803RM

Rørtråd til gasafskærmet lysbuesvejsning af rustfrit stål

Standards:

EN ISO 17633-A: T 29 9 RM

Mat. Nr.: 1.4337

Composition, typical analysis [wt.-%]:

C	Mn	Si	Cr	Ni	Mo	Fe
0,03	1,3	0,8	29	8,6	-	Balance

Tekniske data:

(Uden varmebehandling)

Flydespænding R_{P0.2}
[MPa]

650

Trækstyrke R_m
[MPa]

860

Forlængelse i %

25

KV (ISO-V) (J)

40

Beskyttelsesgas (EN ISO 14175)

M21

Levering:

Svejseelektrode:

Ø (mm)
1,2
1,6

Forbehold:

Der tages forbehold for evt. fejl i informationsmaterialet.