

d. 03.12.2013

Passiveringsvæske MCP 80 / RP

Produktbeskrivelse:

Pelox MCP 80 / RP passiveringsvæske er specielt udviklet til rustfrit stål. Efter bejdsning med Pelox produkter kan passiveringsvæsken påføres.

Dette bevirker en øjeblikkelig opbygning af et chromoxydlag på den rustfrie ståloverflade. Denne fremgangsmåde giver hurtigt det rustfrie stål en høj beskyttelse mod korrosion. Uden denne behandling vil en selvpassivering først blive gennemført efter 3 uger ved hjælp af luftens ilt. I dette tidsrum er materialet udsat for indflydelse af atmosfæriske forureninger, klor og svovlforbindelser.

Anvendelse:

Pelox MCP 80 / RP kan anvendes som neddypnings-, påsprøjtning- eller manuelt påføringsmiddel. Afskylles med rent vand. Helst med højtryksrensere, idet evt. syrerester vil beskadige overfladen på længere sigt.

Forbrug:

1 kg. passiveringsvæske rækker til ca. 4 – 10 m² metaloverflade.

Virkningstid:

Virkningstiden afhænger af ståltypen, men er ca. 30 min.

Forpakning:

5, 10 og 20 kg. beholdere.

04/03

Produkterne må ikke udsættes for unødigt varme.
Bemærk R- og S- sætningerne på sikkerhedsdatabladene.
Der tages forbehold for evt. fejl i informationsmaterialet.
Produkternes indvirkning på materialet bør afprøves før anvendelsen.
Tekniske ændringer forbeholdes.