

## Bejdsepasta TS-K 2000

### Produktbeskrivelse:

Bejdsepastaen fjerner anløbsfarver og svejdeslagger i svejdesømmens område, såvel som rust fra stålet.

### Fordele:

- Intensiv fugtighedsfase.
- Kortere reaktionstid.
- Stærkere bejdsevirkning.
- Mindre tilbøjelighed til at tørre ind.
- Forbedret afrensingsmetode.

### Anvendelse og dosering:

Fjern eventuelle urenheder, fedt og olie fra overfladen med et syrligt rensemiddel (Pelox M) eller et alkalisk affedningsmiddel (Pelox AR).

**Rør bejdsepastaen meget grundigt før brug**, indtil produktet virker homogent. Bejdsen påføres i et jævnt lag med en syrefast pensel.

### Eksempel:

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Materiale       | : 1.4301, tykkelse 2 mm, koldt valset stål, svejsemetode: Tig-svejsning. |
| Indvirkningstid | : ca. 10 min. ved 25-30°C.                                               |
| Total bejdsetid | : 30-120 min. afhængig af ståltype.                                      |
| Forbrug         | : 150 - 250 løbende meter pr. kg.                                        |

Til sidst afrenses grundigt med højtryksrenser.

### Andre produkter:

Til bejdsning under specielt vanskelige forhold eller af specielle legeringer, har vi særlige bejdseprodukter. Ønsker De at bejdse specielle legeringer eller under specielle forhold, er vi Dem gerne behjælpelig.

Produkterne må ikke udsættes for unødigt varme.

Bemærk R- og S- sætningerne på sikkerhedsdatabladene.

Der tages forbehold for evt. fejl i informationsmaterialet.

Produkternes indvirkning på materialet bør afprøves før anvendelsen.

Tekniske ændringer forbeholdes.