

Teknisk Datablad Pelox T 200 A dyppebejdse Bejdse uden salpetersyre

Fordele:

En stor fordel ved denne bejdse, er den næsten ubegrænsede holdbarhed. Metal-saltindholdet i bejdsebadet stabiliserer sig ved brug. En udskiftning af bejdsebadet er derfor næppe nødvendig.

Bejdsetid:

Reaktionstiden er afhængig af koncentrationen og temperatur. Hver bejdsebad bliver individuel, da den bliver justeret efter kundens ønske. Bejdsekraften af badet kan med en Redoxtester måles, og indstilles ved hjælp af en dosseringstabel.

Overfladekvalitet:

Varmvalset stål indeholder en silkemat og ensartet overflade. Koldvalset stål bliver ved passende reaktionstid blank, og anløbsfarver bliver fjernet.

Afskaffelse:

Neutralisationen af skyllevandet, er uden forbehandling som f.eks. reduktion af nitrit eller peroxider mulig. Skyllevandet kan med forhåndsværende kalkmælk neutraliseres og efter slamudskillelse ledes i kloak.

Fysiske og kemiske egenskaber:

Form	Flydende
Farve	Farveløs
Lugt	Stikkende
Selvantændelighed	Ikke selvantændelig
Eksplisionsfarve	Ikke eksplosionsfarlig
pH værdi ved 20°C	< 1
Opløselighed i / blandbar med vand	Fuldstændig blandbar

Kendetegnet ifølge forordning (EG) Nr. 1272/2008.

Produktet er ifølge CLP forordningen vurderet og mærket



Farepliktogram	GHS06, GHS05
Betegnelse	Farlig



Farlighedsbestemmende komponenter	Jern (III) – sulfat Flus syre Svovlsyre
Farehenviisning	H 290; H300+H310; H314; H331; H335 Kan være korrosiv over for metaller. Livsfarlig ved indtagelse eller hud kontakt. Giftig ved indånding. Kan forårsage svære forbrændinger på hud og svær øjenskader. Kan påvirke åndedrættet.
Sikkerhedsanvisninger	P260; P208; P303+P361+P353; P301+P330+P331; P310; P405 Undgå aerosol indånding. Anvend sikkerhedssko/sikkerhedsbeklædning/øjne/ansigtsbeskyttelse. Ved berøring af hud (eller hår)

**Alle berørte klædningsstykker skal øjeblikkelig fjernes, og huden afskylles med vand. Ved indtagelse afskylles mund grundigt. Undgå opkastning. Kontakt øjeblikkelig læge eller hospital Opbevar produktet under lås.*

Alle angivelser er uforbindtlige. Produktet skal før anvendelse afprøves for egnethed. Tekniske ændringer forbeholdt.