

Dato: 04.03.20

Bejdsepasta TS / S / TS ekstra

Produktbeskrivelse:

Bejdsepastaen fjerner anløbsfarver og svejseslagger i svejsesømmens område, samt rust fra stålet. Bejdsen indeholder hverken saltsyre eller klorider, og er velegnet til overfladebehandling af rustfrit stål.

Anvendelse og dosering:

Før anvendelse: læs R- og S- sætninger. Rør Pelox bejdsepasta godt før brug. Fjern eventuelle svejserester. Med en Pelox bejdsepensel dækkes de uønskede anløbsfarver og svejseslagger med bejdsepastaen. Efter brug lukkes beholderen. Virketiden afhænger af emnets forurening og misfarvningsgrad, samt metallens legering (se nedenstående tabel). Til sidst spules emnet omhyggeligt rent med vand. Hårnakkede, men opløste misfarvninger kan fjernes med en rustfri stålbørste og/eller en højtryksrenser.

Bejdsepasta	Legering	Virketid
TS	1.4301 / 304	30 – 60 min.
TS ekstra	1.4571 / 316 Ti	45 – 90 min.

Forbrug:

1 kg. bejdsepasta rækker til 100 – 180 meter svejsesøm

Anvisninger:

For at neutralisere det syreholdige spildevand (efter afskylning af bejdsen), kan iblandes læsket kalk indtil væsken er neutral (pH-værdi 7). Bundslammet, bestående af tungmetaller og nitrater skal destrueres efter gældende miljøregler.

Andre produkter:

Til bejdsning under specielt vanskelige forhold eller af specielle legeringer, har vi særlige bejdseprodukter. Ønsker De at bejdse specielle legeringer eller under specielle forhold, er vi Dem gerne behjælpelig. Bejdsepasta **TS** er en transparent pasta, men kan også leveres som hvid pasta (**Pelox S**)

Forpakning:

2 og 10 kg. beholdere.

Produkterne må ikke udsættes for unødigt varme.
Bemærk R- og S- sætningerne på sikkerhedsdatabladene.
Der tages forbehold for evt. fejl i informationsmaterialet.
Produkternes indvirkning på materialet bør afprøves før anvendelsen.
Tekniske ændringer forbeholdes.